

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

Speziallacke

UNGIFTIG BEWUCHSVERHINDERND

Bewuchsverhindernder, Kupfer-, Arsen- und Zinnfreier Lack

FARBE	Transparent durchscheinend. Verschiedene Farben: WEISS, GRAU, SCHWARZ.
OBERFLÄCHE	Transparent durchscheinend für Überzugslack. Mattglanz für Farblacke.
TRÄGER	Mit organischen Giften verändertes Acryl-Harz.
PIGMENT	Ungiftige Pigmente und Füller.
LÖSUNGSMITTEL	Mischung aus mittel-hoch-kochenden Aromaten.
DICHTE	0,950 – 1,100 g/l
VISKOSITÄT BEI 20°C	70 – 75 K.U.
GIFTART	Triazin Derivate.
LÖSLICHKEIT	Unterschiedliche Löslichkeit je nach Geschwindigkeit des Wasserfahrzeuges.
WIDERSTANDS- FÄHIGKEIT	Optimal sowohl gegen Algenbildung, als auch gegen die Bildung von Hundszähnen
TROCKNUNG	Schnell trocknender Sprühlack. Je nach Umweltbedingungen ist der Lack nach 10 bis 20 min. staubtrocken. Nach 5-6 Stunden ca. ist der lackierte Gegenstand gebrauchsfertig.
GEBRAUCH	Ungiftiger und Bewuchsverhindernder Lack super tropisch zum Schutz von Booten oder in Wasser getauchten Strukturen. Da nicht metallhaltig verhindert er die Bildung von Algen und das Wachstum von Muscheln. Das Bindemittel mit programmierter Löslichkeit garantiert einen optimalen Schutz. VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDES: Die zu

	<p>behandelnde Oberfläche ist von Schmutz, Fett und eventuell sich lösenden Farbresten zu reinigen. Ggf. ist die Oberfläche mit Sandpapier zu behandeln.</p> <p>GEBRAUCHSANWEISUNG: Die Sprühflasche ist zuvor gut für ca. 3 min. zu schütteln. Der Lack ist mehrfach und leicht aufzutragen, wobei die Sprühflasche senkrecht zu halten ist und aus einem Abstand von ca. 20-25 cm über Kreuz lackiert werden sollte.</p>
--	---

C.I.A. – Compagnia Italiana Aerosol – **Tel.**0121/542.542 – **Fax** 0121/542.544 – **E-Mail:** cia.pons@libero.it